



ENDUIDO PLÁSTICO PARA EXTERIORES superlijable

PLAVICON ENDUIDO exterior

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

129

Descripción	Pasta de consistencia cremosa y homogénea de base acuosa para ser aplicada con espátula o llana.
Características	Enduido elaborado con dispersión de cargas minerales seleccionadas y polímero plástico en emulsión, de fácil aplicabilidad y lijado, no se desgrana.
Usos	Plavicon Enduido Plástico para exteriores es un producto para reparar y corregir imperfecciones, defectos, desniveles, pequeñas grietas o fisuras en paredes de mampostería u hormigón exteriores previo a ser pintadas. Óptima nivelación y facilidad de aplicado. Permite lijar para eliminar imperfecciones.
Rendimiento	1,5 a 3 m ² por litro variando según la superficie y el grosor de película.
Color preparado	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta un máximo de 7,5 cm ³ /litro.
Secado	Al tacto 2 horas, a las 4-6 horas puede ser lijado, según el espesor aplicado y la humedad ambiente. Si el acabado final fuera una pintura de base sintética deje secar 24 horas antes de aplicar la misma.
Limpieza	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Envases de 1, 4 y 20 litros.
Preparación de la superficie	La superficie debe estar firme, seca y limpia libre hongos, polvillo, óxidos, grasitud, alcalinidades o partes flojas. En caso de existir musgos u hongos limpiar con lavandina diluida en un 70% de agua, enjuagar; dejar secar bien y aplicar Plavicon Fijador al aguarrás según sus instrucciones. Superficies nuevas o de absorción despareja, fijar con Plavicon Fijador al aguarrás. En superficies a repintar; eliminar con espátula o cepillo las partes flojas, fijar convenientemente y emparejar irregularidades o bien rellenar grietas con Enduido Exterior; lijar, desempolvar y volver a fijar con Plavicon Fijador al aguarrás según instrucciones del mismo.
Aplicación	Plavicon Enduido Exterior está listo para usar; se aplica con llana, espátula de acero o goma dependiendo de la superficie a tratar: en capas de no más de 1 mm. aproximadamente. El secado entre capas entre 20 y 30 °C estará entre 4 y 6 hs dependiendo de las condiciones, espesor y cantidad de las aplicaciones. Para lijado, mayor a 6 hs. Evitar aplicar con muy alta humedad, previsión o pronóstico de lluvia. En todos los casos requiere una capa de acabado de pintura o similar. Para obtener mejores resultados es conveniente lijar en seco y entre manos. Dejar curar como mínimo 60 días en mampostería nueva antes de aplicar enduido.
Recomendaciones	Se recomienda usar mascarilla para polvo durante el lijado de la superficie aplicada. Utilizar elementos de seguridad adecuados. Toda aplicación de Plavicon Enduido exterior requiere siempre de imprimación previa y posterior con Plavicon Fijador y una pintura de terminación. No aplicar en superficies con imperfecciones mayores a 1 mm. No rellenar grietas u oquedades
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.75 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	Pasta consistente
pH:	9 ± 0,5
Sólidos:	74 ± 2 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir polvillo en suspensión).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles
Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com