



REVOQUE TEXTURADO PLÁSTICO

REVOCRIL HISTÓRICO

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

0148

Descripción	Revoque plástico decorativo texturado con terminación con mica.
Características	Revocril Histórico es un revoque plástico impermeable formulado con polímeros acrílicos y el agregado de cargas minerales y pigmentos seleccionados de alta resistencia a la intemperie que aseguran una película de alto espesor obteniendo un producto de alta durabilidad y resistente a la exposición en intemperie. Revocril Histórico reemplaza fino y pintura en un solo procedimiento.
Usos	Revocril Histórico se aplica en exteriores y/o interiores en obra nueva y/o en refacciones directamente desde el envase sin diluir. Obra nueva Revoque grueso alisado o peinado, hormigón, aglomerado, o fibrocemento, etc. Refacciones Superficies con grietas, fisuras o descascaramientos para disimular imperfecciones y en interiores sobre placas de yeso o sistemas de panelería.
Rendimiento	Aproximado 1,2 a 2 kg/m ² según uso.
Colores	Clear, Tostado, Piedra París, Citrino, Arena.
Secado	Dejar secar entre manos 8 hs.; secado final a las 48 hs.
Limpieza	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Balde por 6 y 30 kg.
Preparación de la superficie	Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes. Sobre revoques nuevos, dejar curar 30 días después de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. Si las superficies estuvieran flojas o tizadas remover mecánicamente y aplicar Plavicon Fijador; según instrucciones del producto. En superficies de madera, laminados, o aglomerados es conveniente aplicar previamente Fondo Blanco para maderas. En bloques premoldeados aplicar Fijador al Aguarrás y luego Revocril Masa Niveladora, con cinta tramada, siguiendo las instrucciones del producto.
Aplicación y Dilución	La aplicación debe realizarse con llana metálica, en una o dos manos de no más de 2 mm. de espesor; dejando secar 8 hs entre ellas. Terminar la aplicación planchando con llana plástica, con movimientos verticales o circulares alternadamente hasta uniformar la textura antes de que seque el material. Con temperatura ambiente elevada puede incorporarse hasta un 5% de agua.
Recomendaciones	No aplicar con amenaza de lluvias, o temperaturas inferiores a los 5 °C ni mayores a 35 °C. Evitar aplicar sobre superficies calientes. Se recomienda realizar paños completos para evitar la mayor cantidad de empalmes. En casos de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas. En paños grandes se puede realizar buñas para reducir el tamaño de la superficie a tratar y de esa manera evitar empalmes.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1,70 / 1,80 g/cm ³
Viscosidad:	Pasta consistente
PH:	9 ± 1
Sólidos:	80 ± 4%

Producto no inflamable

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com