



MEMBRANA LIQUIDA Impermeable

PERFORMA Membrana Líquida

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

0152

Descripción	Revestimiento impermeabilizante para techos, terrazas y muros.
Características	De fácil aplicación, forma una membrana elástica resistente a la abrasión, y a los agentes climáticos, cumple eficientemente con la función de impermeabilizar techos, terrazas y muros. Buena elasticidad en un amplio rango de temperaturas. Resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual.
Usos	Impermeabilizante para proteger cubiertas planas o inclinadas.
Rendimiento	Aproximadamente 1 kg/m ² en total, aplicado en tres o más manos, variando el rendimiento según la absorción y características de la superficie.
Colores	Blanco, Rojo cerámico
Secado	Tiempo entre manos, de 12 a 24 hs dependiendo de las condiciones de aplicación. Secado final a las 72 horas.
Limpieza	Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está aún fresco.
Presentación	Baldes por 5 y 20 kg.
Preparación de la superficie	Aplicar sobre superficies completamente secas para evitar formación de ampollas una vez aplicado el producto. En caso de existir ampollas, recortar las mismas y dejar solo material perfectamente adherido antes de aplicar. En superficies nuevas, lavar con solución de agua y lavandina, enjuagar y dejar secar completamente. Si la superficie es a repintar, eliminar polvo, grasitud, verdín o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas. En carpetas y/o cerámicos nuevos dejar curar la superficie entre 4 y 6 meses. Sellar grietas y fisuras con Plavicon Sellador Multiuso, dejar secar.
Aplicación y Dilución	Se aplica a pincel o rodillo, en varias manos sucesivas. La primera mano diluida con un 10 a 20 % de agua, a modo de imprimación. Las siguientes puras, dejando secar de 12 a 24 hs cada vez, cruzando las manos para formar una trama homogénea, permitiendo de esa forma crear una cubierta impermeable sólida y continua. Los encuentros con salientes, claraboyas, caños, y muros de carga, se resuelven fácilmente pintando en vertical hasta 15 cm. de altura a modo de zócalo.
Recomendaciones	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8 °C y 28 °C. Aplicar en días y lugares donde no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. Es conveniente no aplicar sobre superficies muy calientes. No se recomienda el uso del material sobre cerámicos esmaltados.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad :	1,29 ± 0,03 g/cm ³
Sólidos :	52 ± 1 %
Viscosidad :	130 ± 5 uk a 25 °C
pH :	8,5 ± 0,5

Producto no inflamable

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)
Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles
Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com