



IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

PLAVICON TAPAGOTERAS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

01

Descripción	Impermeabilizante incoloro para techos cerámicos o mampostería.
Características	Impermeabilizante acrílico líquido formulado para el sellado de filtraciones en techos, terrazas y azoteas. Al secar adquiere una consistencia elástica de gran adherencia y totalmente transparente, no afectando ni la apariencia ni la transitabilidad de los mismos. Plavicon Tapagoteras actúa en profundidad, obstruye las microfisuras no localizables, ya que su fluidez le permite hacer el mismo recorrido que el agua de lluvia, penetrando profundamente en el material y obturando así toda falla que encuentre en su camino.
Usos	Impermeabilizante transparente para terrazas de cerámica/baldosa roja o de mampostería.
Rendimiento	Consumo promedio hasta 20 m ² por Litro (sobre carpeta cementicia 10 m ² /litro).
Colores preparados	Incoloro
Presentación	Botella de 1 litro, envases por 4, 10, 20 litros y bidón por 5 litros.
Preparación de la superficie	Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme.
Aplicación	Agite el envase antes de usar. Sobre terrazas de mosaicos o baldosas, volcar el líquido sobre la superficie a tratar; esparciéndolo con un secador de goma en un área de uno o dos metros cuadrados, dejándolo actuar durante unos minutos para permitir su penetración y así saturar todas las fisuras existentes. Hacer correr el líquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y así sucesivamente. Cada barrido agregará, sobre el sector nuevo, el líquido necesario para que cubra la superficie. Sobre el sector tratado se procederá a limpiar inmediatamente el excedente con un trapo húmedo. Sobre cubiertas de bovedilla con barrido cementicio (doblado de ladrillo plano) aplicar una primera mano, con rodillo de lana o pinceleta, diluido en partes iguales con agua, tratando de saturar la superficie. Transcurridas cuatro horas, aplicar una segunda mano sin diluir.
Secado	Secado final a las 24 horas.
Limpieza y dilución	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua. No requiere dilución.
Recomendaciones	En todo tipo de cubiertas que presenten grietas o juntas de dilatación deterioradas, las mismas deberán sellarse previamente con Plavicon Fibrado XP o Plavicon Sellador Multiuso color rojo cerámico según instrucciones de estos productos. El material residual después de su aplicación debe limpiarse inmediatamente, cuando todavía no ha secado, con un trapo humedecido en agua limpia; una vez seco se remueve con thinner y viruta o estopa; de no hacer esto, la superficie se ensuciará por adherencia de polvo u hollín y se blanqueará cuando se moje.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.02 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	26 - 30 segundos CF 2 a 25 °C
pH:	8 ± 0.5
Sólidos:	19.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com