



## LÁTEX PROFESIONAL PARA INTERIORES MATE

# PLAVIPINT INTERIOR

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)  
40



<b>Descripción</b>	Látex acrílico estirenado para interiores de acabado mate.
<b>Características</b>	Látex para interiores de acabado mate de buen poder cubritivo, resistente a la formación de hongos y rápido secado.
<b>Usos</b>	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
<b>Rendimiento</b>	12 a 14 m <sup>2</sup> por litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
<b>Presentación</b>	Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.
<b>Color preparado</b>	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm <sup>3</sup> /litro.
<b>Plavipintcolor</b>	Tintometría de 400 colores en el sistema Plavipintcolor: Disponible solo para presentaciones de 4, 10 y 20 litros.
<b>Preparación de la superficie</b>	Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
<b>Imprimación y Aplicación</b>	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto. En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo). Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido Interior; dejar secar; lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador al agua, según instrucciones del producto, sobre los sectores reparados. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso). Eliminar hongos con agua lavandina, enjuagar; dejar secar y aplicar Plavicon Fijador. Plavipint Interiores se aplica a pincel o rodillo en dos o tres manos, preferentemente sin diluir dejando secar entre manos.
<b>Secado</b>	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final a las 24 horas.
<b>Limpieza</b>	Las herramientas se limpian con agua mientras el producto esté húmedo.
<b>Recomendaciones</b>	Mezclar el contenido de varios envases pigmentados para obtener un color uniforme. No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado.
<b>Almacenaje</b>	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir; en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.  
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.  
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

### Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.35 ± 0.03 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad:	88.0 ± 4.0 uk (un. krebs) a 25°C
pH:	8.5 ± 0.5
Sólidos:	44.0 ± 1.0 %

### Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

### Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.  
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

### Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.  
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Inhalación prolongada: ventilar  
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

### Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Hospital Posadas  
0-800-333-0160/(011) 4658-7777  
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez  
(011) 4962-6666/2247/3762

### Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina  
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON  
E-mail: info@plavicon.com  
Internet: www.plavicon.com