



PLAVICON CIELORRASOS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

38

| | |
|-------------------------------------|---|
| Descripción | Látex acrílico estirenado para cielorrasos de acabado mate. |
| Características | Látex acrílico estirenado de terminación mate de buen poder cubritivo, resistente a la formación de hongos y rápido secado formulado con agentes antisalpicado especialmente desarrollado para pintar cielorrasos. De película microporosa disminuye el goteo producido por la condensación. |
| Usos | Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros. |
| Rendimiento | 10 m ² por Litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie. |
| Color preparado | Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /Litro. |
| Secado | Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final a las 24 horas. |
| Limpieza y dilución | No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado y mantener las propiedades antisalpicado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua. |
| Presentación | Latas de 1, 4, 10 y 20 Litros. |
| Preparación de la superficie | Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. |
| Imprimación y Aplicación | <p>En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto.</p> <p>En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo).</p> <p>Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido plástico al agua, dejar secar; lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador; acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados.</p> <p>En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso).</p> <p>Eliminar hongos con agua lavandina, enjuagar; dejar secar y aplicar Plavicon Fijador.</p> <p>Plavicon Cielorrasos se aplica a pincel o rodillo en dos manos sin diluir dejando secar entre manos.</p> <p>Es conveniente mezclar el contenido de varios envases pigmentados para obtener un color uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar.</p> |

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Densidad: | 1.45 ± 0.03 g/cm ³ |
| Viscosidad: | 110 ± 3 uk a 25°C |
| pH: | 8 ± 0.5 |
| Sólidos: | 47.0 ± 1.0 % |

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762