



FONDO ANTOXIDO ROJO

CONVEROX ANTIOXIDO

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

114

Descripción	Fondo sintético anticorrosivo de base alquídica, con pigmentos inhibidores de la corrosión especialmente formulado para la protección de superficies metálicas ferrosas.
Características	De película dura y rápido secado tiene excelente adherencia y actúa como base para las pinturas de terminación.
Usos	Adecuado para imprimir metales ferrosos en interiores y exteriores. Su acción anticorrosiva inhibe la formación de óxido y contiene el avance del óxido en superficies ya oxidadas.
Rendimiento	10 a 14 m ² /Litro y por mano según tipo y absorción de la superficie.
Colores preparados	Rojo
Secado	Al tacto 6 horas. Secado final a las 24 horas.
Limpieza y dilución	Las herramientas se limpian con aguarrás mineral o thinner de calidad que también pueden ser utilizados como diluyente.
Presentación	250, 500 cm ³ , 1, 4 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	En todos los casos, las superficies a pintar deben estar firmes, secas y limpias. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado), grasitud o pintura dejándola firme y seca. Eliminar restos de pintura mal adheridos. Si fuera necesario utilizar removedor de pinturas.
Aplicación	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Aplicar de 2 a 3 manos a pincel, rodillo o soplete. Dejar secar entre manos. Aplicaciones sobre distintas superficies metálicas Nueva Desengrasar la superficie y una vez seca y limpia la superficie aplicar Converox Fondo Antióxido y dejar secar antes de pintar. Con pintura Lijar y limpiar. Con pintura deteriorada Eliminar restos de pintura y aplicar en el sector metálico expuesto. Superficie oxidada Eliminar completamente escamas y resto de óxido con cepillo de acero y/o espátula; lijar y aplicar Converox en forma inmediata de lograda la eliminación de restos de óxido. Recuerde que el rodillo/pincel deben estar secos y limpios, evitando que contengan polvillo. Aplicar en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación antes que ésta seque.
Recomendaciones	En todos los casos debe aplicar pintura de terminación una vez finalizada la preparación del sustrato y su tratamiento con Converox. Evite aplicar Converox en sectores expuestos en forma directa al sol y en días muy calurosos ya que puede perjudicar la película aplicada por la veloz evaporación de los solventes.
Recomendaciones de seguridad	Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla con filtro para vapores orgánicos.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.

Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.

Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.25 ± 0.03 g/cm³
 Viscosidad: 88 ± 3.0 uk (unidades krebs) 25°C
 Sólidos: 64 ± 2.0 %

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

N° de ONU: 1263

Producto inflamable Clase 3 de 2° categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.

Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.

Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.

Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Inhalación prolongada: ventilar.

Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762