



LÁTEX PREMIUM SATINADO PARA INTERIORES

EXIMIA SATINADO

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

78



Terminación Seda

Descripción	Látex para interiores premium con brillo satinado.
Características	Látex acrílico con acabado sedoso, de excelente poder cubritivo, resistente a la formación de hongos, rápido secado y bajo olor.
Usos	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	12 a 14 m ² por Litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Color	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /Litro.
Plaviconcolor	Tintometría de 2024 colores en el sistema Plaviconcolor 2.
Secado	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de ese tiempo. Secado final a las 24 horas.
Limpieza	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	1, 4, 10 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca.
Imprimación	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador al agua con la dilución apropiada según instrucciones. Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido Plástico al agua, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador sobre los sectores reparados. En superficies a repintar; eliminar con espátula y/o cepillo las partes flojas o descascaradas previo a la aplicación de Fijador. Eliminar hongos con agua lavandina diluida, enjuagar, dejar secar y aplicar Fijador. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar Plavicon Enduido Plástico sobre las mismas, dejar secar, lijar y limpiar antes de aplicar el acondicionador de superficies.
Recomendaciones previas a la aplicación	Recuerde que el rodillo/pincel debe estar seco y limpio, evitando que contenga polvillo. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo si fuere necesario. Es conveniente mezclar el contenido de varios envases si fueron coloreados con el agregado de entonadores universales.
Aplicación	Eximia Interior satinado se aplica a pincel o rodillo en dos manos dejando secar entre manos; pudiéndose diluir solo la primer mano con un máximo de 5% de agua y la mano siguiente pura.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.27 ± 0.02 g/cm ³
Viscosidad:	82.0 ± 2.0 uk (unidades krebs)
Viscosidad ICI :	60 cps
pH:	8 ± 0.5
Sólidos:	50.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762