



## IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES y MUROS

# PLAVIPINT MUROS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

98

<b>Descripción</b>	Impermeabilizante acrílico para frentes, muros y paredes.
<b>Características</b>	Plavipint Muros es un revestimiento plástico acrílico líquido de base acuosa formulado para la confección de revestimientos impermeables en paredes exteriores. Impermeable y elástico en un amplio rango de temperaturas. Larga vida útil. Resistente al ensuciamiento y con ausencia de pegajosidad residual. Aplicación rápida y sencilla. Permeable al vapor de agua: no se ampolla ni descascara.
<b>Usos</b>	Impermeabilizante para proteger frentes, muros y paredes exteriores.
<b>Rendimiento</b>	7 a 10 m <sup>2</sup> por Kilo y por mano.
<b>Colores</b>	Blanco, Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm <sup>3</sup> /Kilo.
<b>Secado</b>	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final de 24 a 48 horas.
<b>Limpieza</b>	Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está fresco.
<b>Presentación</b>	5 y 25 Kilos.
<b>Preparación de la superficie</b>	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. Eliminar hongos y/o verdín lavando con agua y lavandina en partes iguales, enjuagar y dejar secar completamente.
<b>Imprimación</b>	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavipint Muros diluído con un 20% de agua. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de la mano de imprimación. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar el sellador elástico para juntas y grietas Plavicon Sellador Multiuso según las instrucciones del producto y dejar secar. En superficies muy deterioradas aplicar previamente fijador al aguarrás Plavicon.
<b>Aplicación y Dilución</b>	Aplicar a rodillo una primer mano de Plavipint Muros diluido con 20% de agua y dejar secar. Luego se aplican a pincel, rodillo o soplete tipo airless dos o tres manos de Plavipint Muros puro, dejando secar cada vez.
<b>Recomendaciones</b>	Recuerde que el rodillo/pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo. En sectores con hongos o algas recurrentes aplicar una solución funguicida antes de pintar. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo si fuere necesario.  En casos de paredes con revoques nuevos dejar curar los mismos de 4 a 6 meses para la aplicación del producto.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.  
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.  
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

### Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1,33 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad:	105 ± 5 uk a 25 °C
pH:	9 ± 1
Sólidos:	55,0 ± 1,0 % (color blanco)

**Producto no inflamable.**

Temperatura durante el ensayo: 25 °C y 60 % de HRA.

### Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.  
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

### Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.  
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Inhalación prolongada: ventilar  
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

### Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina  
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON  
E-mail: info@plavicon.com  
Internet: www.plavicon.com

### Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Hospital Posadas  
0-800-333-0160/(011) 4658-7777  
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez  
(011) 4962-6666/2247/3762