



PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL - base solvente

PISOACRIL VIAL

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

46

Descripción	Revestimiento 100% acrílico de base solvente, formulado para la demarcación vial sobre pavimentos asfálticos o de hormigón. De alta resistencia al frote y al lavado forma una película de óptimo poder cubritivo para demarcar.
Características	Alta resistencia al tránsito. Elevada adherencia a la superficie base. Resistente a la acción de la intemperie. Prolongada vida útil. Sencillez de aplicación y excelente acabado final.
Usos	Pavimentos asfálticos o de hormigón. Para demarcar tránsito vehicular, peatonal, áreas de seguridad, playas de estacionamiento, garajes, depósitos, aceras y calzadas.
Rendimiento	4m ² por litro y por mano según tipo y absorción de la superficie.
Color	Blanco, Amarillo y Rojo
Secado	Dejar secar bien cada mano antes de aplicar la siguiente (3-4 horas). Dejar transcurrir como mínimo 3 horas antes de liberar a tránsito peatonal y 18 para tránsito vehicular.
Limpieza y dilución	Pisoacril Vial no requiere dilución. Las herramientas se limpian con xileno o thinner.
Presentación	1, 4 y 20 Lts.
Preparación de la superficie	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Eliminar con espátula o cepillo de hierro todo vestigio de suciedad y grasitud/grasas (con solventes o detergentes), restos de pintura o material descascarado. En caso de existir musgos u hongos limpiar con lavandina diluida en un 70% de agua y dejar secar. (Evite inhalar vapores de lavandina usando mascarilla).
Aplicación	Una vez que la superficie a cubrir está firme, limpia y seca, se aplica con rodillo, pincel o soplete Pisoacril Vial en dos manos, dejando secar de 3 a 4 hs entre manos. Dejar transcurrir más de 3 hs luego de aplicada la última mano antes de transitar. Si la superficie a cubrir es extensa, utilizar rodillo, pintando previamente los bordes a pincel. En caso de pintar líneas de demarcación, delimitar la superficie a pintar con cinta autoadhesiva de pintor y retirar la misma una vez terminada la aplicación.
Recomendaciones	Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas superiores los 10°C. Recuerde que el rodillo/pincel deben estar secos y limpios para la aplicación, evitando que contengan polvillo. No incorporar agua al producto. Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla para vapores orgánicos. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. En caso de aplicarse a superficies sometidas a productos químicos muy agresivos, consultar previamente con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. En aplicaciones sobre superficies terminadas con alisado mecánico consultar previamente con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. En el caso de carpetas recién construídas dejar curar la misma de 4 a 6 meses antes de aplicar.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.56 ± 0.03 g/cm³
 Viscosidad: 100 ± uk a 25°C
 Sólidos: 74.0 ± 1.0 %

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Nº de ONU : 1263

Producto inflamable Clase 3 de 2ª categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
 Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 Inhalación prolongada: ventilar
 Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762