

PLAVICON FIBRADO XP

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS CON FIBRAS INCORPORADAS

02

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



<i>Uso</i>	Techos
<i>Rendimiento</i>	1 a 1,5 kg/m ²
<i>Aplicación</i>	Rodillo ó Pincel
<i>Presentación</i>	1,25; 5; 12 y 25 kg
<i>Secado entre Manos</i>	12 horas
<i>Secado Final</i>	72 horas

Colores
Blanco, Rojo Cerámico
y Verde.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm³/kg.

Características

Formulado en base a polímeros reticulantes de curado por efecto UV (ultravioleta). Aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y gran resistencia a la abrasión, resistente a los agentes climáticos cumple eficientemente con la función de impermeabilizar techos. Máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-10°C a 60°C). Máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual manteniendo su elasticidad por más tiempo.

Recomendación

Asegurarse de trabajar con buen tiempo y con temperaturas entre los 8°C a 30°C. No aplicar sobre superficies muy calientes. No se recomienda el uso del material sobre superficies o cerámicos esmaltados.



PLAVICON
COLOR 2024
SISTEMA TINTOMÉTRICO

