



IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS máxima elasticidad

PLAVICON MUROS XP LIFE

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

128

Descripción	Impermeabilizante acrílico elástico para frentes y muros de acabado mate.
Características	Plavicon Muros XP Life es un revestimiento plástico acrílico líquido de base acuosa de acabado mate, formulado para la confección de revestimientos impermeables en paredes exteriores. Total impermeabilidad, elástico en un amplio rango de temperaturas. Larga vida útil. Máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual. Aplicación rápida y sencilla. Permeable al vapor de agua: no se ampolla ni descascara.
Usos	Impermeabilizante para proteger muros y frentes exteriores.
Rendimiento	8 a 10 m ² por Kilo y por mano.
Colores preparados	Cobalto, Terracota, Manzana, Pizarra, Girasol, Chocolate, Arándano, Olivo y Calabaza.
Secado	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final a las 24 a 48 horas.
Limpieza y dilución	Agua
Presentación	5 y 25 Kilos.
Preparación de la superficie	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. Eliminar hongos y/o verdín lavando con agua y lavandina en partes iguales, enjuagar y dejar secar completamente.
Imprimación	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Muros XP Life diluido con un 20% de agua a modo de imprimación. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de la mano de imprimación. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar el sellador elástico para juntas y grietas Plavicon Sellador Multiuso según las instrucciones del producto y dejar secar. En superficies muy deterioradas aplicar previamente fijador al aguarrás.
Aplicación	Aplicar a rodillo una primer mano de Plavicon Muros XP Life diluido con 20% de agua y dejar secar. Luego se aplican a pincel, rodillo o soplete tipo airless dos o tres manos de Plavicon Muros XP Life puro, dejando secar cada vez.
Recomendaciones	Recuerde que el rodillo/pincel debe estar seco y limpio, evitando que contenga polvillo. En sectores con hongos o algas recurrentes aplicar una solución funguicida antes de pintar. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. No aplicar con la superficie caliente, temperatura de aplicación entre los 8 °C y 28 °C. Es conveniente mezclar el contenido de varios envases, especialmente si son diferentes partidas. En casos de paredes con revoques nuevos dejar curar los mismos de 4 a 6 meses para la aplicación del producto..

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.30 - 1.37 g/cm³
 Viscosidad: 110 ± 5 uK
 pH: 8.5
 Sólidos: 51 - 58 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón. Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Inhalación prolongada: ventilar. Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com