



IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES MATE

TAPATODO Frentes Poliuretánico

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

135

Descripción	Impermeabilizante para frentes y muros con poliuretano.
Características	Tapatodo Frentes Poliuretánico es un impermeabilizante para muros, paredes y mampostería en general en base a resinas acrílicas con poliuretano. Excelente desempeño y resistencia frente a los factores climáticos y radiación solar; amplio rango de temperatura de servicio (0 a 60 °C), no amarillea, resistente al ensuciamiento y con ausencia de pegajosidad residual. Aplicación rápida y sencilla, sella las microfisuras del sustrato.
Usos	Impermeabilizante para proteger las caras externas de frentes, muros y paredes.
Rendimiento	7 a 10 m ² por kilo y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Color preparado	Blanco.
Secado	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final de 24 a 48 horas.
Limpieza	Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está fresco.
Presentación	5 y 25 kilos.
Preparación de la superficie	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. Eliminar hongos y/o verdín lavando con agua y lavandina en partes iguales, enjuagar y dejar secar completamente. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar el sellador elástico para juntas y grietas Plavicon Sellador Multiuso según las instrucciones del producto y dejar secar. En superficies muy deterioradas aplicar previamente Plavicon Fijador al Aguarrás.
Imprimación y Dilución	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Tapatodo Frentes Poliuretánico diluido con un máximo de 20% de agua y dejar secar En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de la mano de imprimación.
Aplicación	Aplicar a pincel, rodillo o soplete tipo airless dos o tres manos de Tapatodo Frentes Poliuretánico puro, dejando secar cada vez.
Recomendaciones	Recuerde que el rodillo/pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo. En sectores con hongos o algas recurrentes aplicar una solución funguicida antes de pintar. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. En casos de paredes con revoques nuevos dejar curar los mismos de 4 a 6 meses previo a la aplicación del producto.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.33 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	105 ± 5 uk (unidades krebs)
pH:	8.5 ± 1.0
Sólidos:	48.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com