



MEZCLA PLÁSTICA REPARADORA

PLAVIMIX Interior

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

0140

Descripción	Mezcla plástica para reparación y relleno de revoques y mampostería de muros interiores.
Características	PlaviMix Interior está formulado con base cementicia y cargas minerales. De muy buena adherencia y elevada resistencia mecánica, de fácil preparación y aplicación. No se contrae ni cuartea.
Usos	Reparar grietas y fisuras, rellenar defectos, facilitar amurados, adherir piezas de cemento o fibrocemento, nivelar irregularidades, reparar revoques y molduras.
Rendimiento	Para un espesor de 4 a 5 mm, se calcula un consumo aproximado de 8 kg/m ² , según el estado del sustrato. Se puede aplicar en una única mano según requerimientos. Lijable.
Color	Blanco.
Secado	Al tacto 15 min., máxima dureza a las 24 hs.
Limpieza	Mientras el producto no esté seco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	500 g, 1,25 kg y 5 kg.
Preparación de la superficie	La superficie debe estar firme, seca y limpia. Libre de hongos, polvillo, grasitud o partes flojas. Superficies con presencia de hongos o manchas, lavar con lavandina diluida, enjuagar y dejar secar bien.
Preparación de la mezcla	Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente 1 (una) parte en volumen de agua con 2 (dos) partes de PlaviMix Interior; mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
Aplicación	Aplicar la mezcla sobre la superficie a tratar con espátula o llana metálica, presionando para que penetre el producto y lograr una terminación nivelada y libre de bordes para evitar un mayor trabajo de lijado. Tener en cuenta que la mezcla endurece en 15 minutos, se debe preparar solo la cantidad de PlaviMix Interior que va a ser aplicada.
Recomendaciones	La exposición de la mezcla a elevadas temperaturas durante la aplicación puede acelerar la solidificación del producto. Antes de pintar sobre la aplicación de PlaviMix Interior se debe dejar transcurrir como mínimo 30 días y seguir las instrucciones del fabricante de la pintura utilizada, o contactar al SAT para pinturas Plavicon. Como todo compuesto cementicio, este producto es abrasivo y alcalino, utilice guantes para su aplicación.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 12 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas

Aspecto:	Polvo sin grumos duros
Tiempo útil de la Mezcla:	15 ±5 minutos, dependiendo de las condiciones de trabajo.
Solvente para preparar y diluir:	Agua

Producto no inflamable

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com