



IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES

PLAVICON ANTIHUMEDAD

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

aplicable sobre húmedo

57

Descripción	Revestimiento impermeabilizante para interiores destinado a neutralizar la humedad superficial de las paredes.
Características	El agua retenida dentro de una pared que ha tenido filtraciones del exterior; humedad ascendente de cimientos, caños rotos, etc., provoca inconvenientes en los posteriores trabajos de pintado u otro tipo de terminaciones, si no se produjo previamente el correcto secado, lo que lleva mucho tiempo. La exclusiva formulación de PLAVICON ANTIHUMEDAD le otorga gran adherencia, buen poder cubritivo, resistencia a la abrasión, excelente acabado (no requiere posterior enduido) y rápido secado, con mínimo olor residual, permitiendo proceder rápidamente a la pintura de terminación.
Usos	Paredes interiores con humedad. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
Rendimiento	4 a 6 m ² por Kilo y por mano.
Color	Blanco
Secado	Tiempo entre manos de 4 a 6 horas, dependiendo de las condiciones de secado. Secado final de 12 a 24 horas.
Limpieza	Las herramientas se limpian con aguarrás mineral de calidad.
Presentación	1 y 5 Kilos.
Preparación de la superficie	Eliminar el origen de la filtración. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola firme. No aplicar el producto sobre superficies previamente pintadas. Remover completamente las capas preexistentes de pintura con cepillo y/o removedor antes de aplicar Plavicon Antihumedad. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo.
Aplicación y dilución	Plavicon Antihumedad se aplica a pincel o rodillo en dos manos sin diluir sobre el sector a tratar dejando secar entre manos. Para obtener mejores resultados aplicar con pincel en movimientos circulares procurando que el producto penetre en el sustrato y luego nivele con pasadas verticales y/o horizontales. No incorporar agua al producto.
Recomendaciones	Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Utilizar mascarilla para solventes orgánicos.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.24 ± 0.03 g/cm³
 Viscosidad: 82 ± 2 uk a 25°C
 Sólidos: 62.0 ± 1.0 %
 Punto de inflamación: 42 °C (copa cerrada)

Temperatura durante el en sayo : 25°C y 60 % de HRA.

N° de ONU: 1263

Producto inflamable Clase 3 de 2° categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón. Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Inhalación prolongada: ventilar. Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com