



## CUBIERTA ACRÍLICA PARA PISOS DEPORTIVOS

# PISOACRIL SPORT

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

42

<b>Descripción</b>	Revestimiento acrílico de base acuosa de terminación antideslizante.
<b>Características</b>	Revestimiento para pisos deportivos, antideslizante, de alta resistencia a la abrasión, la intemperie y la luz solar.
<b>Usos</b>	Se indica especialmente para canchas de tenis, paddle, fútbol, gimnasios, etc...
<b>Rendimiento</b>	8 a 9 m <sup>2</sup> por Litro y por mano, según el tipo y absorción de la superficie. A título orientativo, la superficie de una cancha de tenis (400 m <sup>2</sup> ) requiere 130 Litros de Pisoacril Sport y una cancha de paddle (200 m <sup>2</sup> ) requiere 60 litros bajo condiciones normales de aplicación.
<b>Colores preparados</b>	Rojo Cerámico, Azul, Verde Tenis, Verde Paddle
<b>Secado</b>	Dejar secar bien cada mano antes de aplicar la siguiente (de 12 a 24 horas). El secado se alcanza no antes de las 72 hs. Dejar secar 5 días antes de transitar.
<b>Limpieza y dilución</b>	Con agua hasta un máximo del 30% en la primer mano, y 10% en las siguientes. Las herramientas se limpian con agua y detergente mientras el producto está fresco.
<b>Presentación</b>	4 y 20 Litros.
<b>Preparación de la superficie</b>	Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme.
<b>Imprimación</b>	En el caso de tratarse de una superficie de cemento llaneado, antes de aplicar; consultar con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.
<b>Aplicación</b>	Pisoacril Sport se aplica sobre diferentes superficies, tales como carpetas de cemento alisado, morteros asfálticos, etc. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. En todos los casos, luego de la imprimación, se aplica Pisoacril Sport a pincel o rodillo en dos o tres manos, puro o ligeramente diluido (no más de 10% de agua).
<b>Recomendaciones</b>	Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas superiores los 10°C. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. En carpetas recién construidas es conveniente dejar curar de 4 a 6 meses antes de aplicar el producto.  No aplicar sobre superficies terminadas con alisado mecánico, llana mecánica o fratachadora.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.  
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.  
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

### Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.28 ± 0.03 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad:	95 ± 3 uK (unidades krebs)
pH:	8.5 ± 0.5
Sólidos:	53.0 ± 1.0 %

### Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

### Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.  
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

### Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.  
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Inhalación prolongada: ventilar  
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

### Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Hospital Posadas  
0-800-333-0160/(011) 4658-7777  
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez  
(011) 4962-6666/2247/3762

### Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina  
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON  
E-mail: info@plavicon.com  
Internet: www.plavicon.com