



ENDUIDO PLÁSTICO PARA INTERIORES superlijable

PLAVICON ENDUIDO Interior

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

25

Descripción	Pasta de consistencia cremosa y homogénea en dispersión acuosa para ser aplicada con espátula o llana.
Características	Enduido elaborado en base acuosa con polímeros plásticos y seleccionadas cargas minerales inertes. De fácil aplicabilidad y lijado, no se desgrana y aún en superficies grandes permite sucesivas aplicaciones hasta obtener un acabado perfecto.
Usos	Plavicon Enduido Plástico corrige imperfecciones en paredes interiores de yeso, concreto o mampostería, reparando fisuras, poros o grietas y a su vez permite preparar decoraciones de diverso tipo y textura.
Rendimiento	3 m ² por litro variando según la superficie y el tipo de trabajo a realizar:
Color preparado	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta un máximo de 7,5 cm ³ /litro.
Secado	Al tacto 2 horas, a las 4-6 horas puede ser lijado, según el espesor aplicado y la humedad ambiente. Si el acabado final fuera una pintura de base sintética deje secar 24 horas antes de aplicar la misma.
Limpieza	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Pomo aplicador de 400 gramos. Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.
Preparación de la superficie	Cepillar y limpiar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme. Sectoros que tengan pintura descascarada deben eliminarse con espátula y/o cepillo. En caso de existir musgos u hongos limpiar con lavandina diluida en un 70% de agua, enjuagar y dejar secar (evite inhalar vapores de lavandina usando mascarilla). Aplicar Plavicon Fijador según la dilución indicada en el envase antes y después de utilizar Plavicon Enduido Plástico.
Aplicación	Plavicon Enduido Plástico se aplica con llana, espátula de acero o goma dependiendo de la superficie a tratar. El espesor a aplicar se regula según la presión que se ejerce con la espátula. En trabajos de reparación y si los daños son profundos, reparar con mezcla de construcción. Si las reparaciones fueran de más de 2 mm de profundidad enduir en sucesivas aplicaciones dejando secar entre manos. Para obtener mejores resultados es conveniente lijar en seco y entre manos. Dejar curar como mínimo 60 días en mampostería nueva antes de aplicar enduido.
Recomendaciones	Se recomienda usar mascarilla para polvo durante el lijado de la superficie aplicada. Toda aplicación de Plavicon Enduido plástico requiere siempre de imprimación previa y posterior con Plavicon Fijador y una pintura de terminación.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.82 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	Pasta consistente
pH:	8.5 ± 0.5
Sólidos:	74.0 ± 2.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles
Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762