



SELLADOR 100% ACRÍLICO

PLAVICON SELLADOR CHAPAS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

13

Descripción	Sellador elástico formulado con resinas sintéticas acrílicas en base acuosa.
Características	Sellador elástico acrílico de destacada elasticidad, baja absorción de agua y reducido envejecimiento. Su elasticidad se conserva en un amplio rango de temperaturas, y tiene reducido envejecimiento. Fácil de pintar.
Usos	Especialmente indicado para el sellado flexible e impermeable de solapados y reparaciones de picaduras y agujeros en chapas de zinc y fibrocemento, juntas entre premoldeados, uniones de distintos materiales, encuentros con mampostería.
Rendimiento	Una junta de 5 x 5mm. requiere 50 gramos por metro lineal.
Color	Gris.
Secado	Secado entre manos 24 horas. Secado final a las 48 horas.
Limpieza y dilución	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua. No requiere dilución.
Presentación	Pomo de 350 g y Cartucho de 450 g.
Preparación de la superficie	Cepillar la superficie a tratar eliminando restos de suciedad (polvo, material suelto, verdín, moho, hongos) y/o grasitud dejándola seca y firme. Sobre chapas viejas y oxidadas cepillar con cepillo de alambre y eliminar el óxido suelto.
Aplicación	Cortar la boquilla en el ancho que requiera la unión o junta a sellar. Aplicar sobre superficies limpias, firmes y secas, utilizando una espátula, el pomo aplicador, cartucho o pincel. Aplicar el sellador en capas finas (no más de 3mm) dejando secar cada aplicación antes de aplicar la siguiente. Cuando los espesores a sellar sean superiores a 5mm conviene colocar dentro de la junta un relleno elástico (poliestireno expandido), dejando 5mm libres para el sellado, que se aplicará en 2 capas, dejando secar cada vez. Si la superficie no es firme y se desgrana, o desea imprimarla aplicar Plavicon Chapas diluido en tres partes de agua a pincel y dejar secar. Nivelar la superficie aplicada utilizando un pincel humedecido en agua. Para la reparación de agujeros mayores a 5mm de diámetro aplicar un trozo de Plavicon Venda utilizando el producto diluido en la primer mano para adherir la venda a la superficie a reparar.
Recomendaciones	Limpiar excedentes con un trapo húmedo antes que el mismo seque, ya que el producto seco no es de fácil lijado. Puede ser pintado con todo tipo de pinturas, pero es fundamental prever un correcto y total secado de la aplicación. El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad ambiente. No utilizar en tanques de agua/recipientes que quedarán sumergidos en agua.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.50 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	Pasta consistente
pH:	8,5 ± 0,5
Sólidos:	81.0 ± 1 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles
Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762