



IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS con fibras incorporadas

PLAVIPINT FIBRADO profesional

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

41

| | |
|-------------------------------------|---|
| Descripción | Impermeabilizante profesional para techos con fibras incorporadas. |
| Características | Aplicado, forma una membrana armada elástica y resistente a la abrasión, resistente a los agentes climáticos cumple eficientemente con la función de impermeabilizar techos. Resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual. |
| Usos | Impermeabilizante para proteger cubiertas planas o inclinadas. |
| Rendimiento | 1 a 1,5 Kilos/m ² en total, aplicado en tres ó cuatro manos, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie. |
| Colores preparados | Blanco y Rojo Cerámico. |
| Secado | Tiempo entre manos de 12 a 24 horas. Secado final a las 72 horas. |
| Limpieza | Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua. |
| Presentación | 1,25, 5, 10 y 20 Kilos. |
| Preparación de la superficie | Aplicar sobre superficies completamente secas para evitar formación de ampollas una vez aplicado el producto. En caso de existir ampollas, recortar las mismas y dejar solo material perfectamente adherido antes de aplicar. En superficies nuevas, lavar y dejar secar completamente. Si la superficie es a repintar, eliminar polvo, grasicidad, verdín o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas. En carpetas y/o cerámicos nuevos dejar curar la superficie entre 4 y 6 meses antes de aplicar. |
| Imprimación | Aplicar una mano diluída con un 20% de agua a modo de imprimación y sellar a continuación juntas y grietas con sellador acrílico Plavicon Sellador Multiuso. |
| Aplicación y dilución | Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Aplicar las siguientes manos puras o disueltas con no más del 10% de agua, para lograr el espesor de película adecuado. Al tener fibras incorporadas, se aplica directamente a pincel o rodillo como pintura, y conforma una membrana armada sin necesidad de intercalar mantas de fibras. Las manos se dejarán secar de 12 a 24 hrs. cada vez, cruzando las mismas para formar una trama homogénea. Se crea de esta manera una cubierta impermeable sólida y continua. Los encuentros con salientes, claraboyas, caños, y muros de carga, se resuelven fácilmente pintando en vertical hasta 15 cm. de altura a modo de zócalo. |
| Recomendaciones | Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8 °C y 28 °C. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. Es conveniente no aplicar sobre superficies muy calientes. No se recomienda el uso del material sobre cerámicos esmaltados. Es conveniente mezclar el contenido de varios envases, especialmente si son de diferentes partidas. |

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.27 ± 0.03 g/cm³
 Viscosidad: 130 ± 5 uk (unidades krebs)
 pH: 8.5 ± 0.5
 Sólidos: 52.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
 Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 Inhalación prolongada: ventilar
 Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762