



LÁTEX PREMIUM SEMIMATE PARA INTERIORES

EXIMIA INTERIORES

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

30



Descripción	Látex acrílico para interiores de acabado semimate.
Características	Látex acrílico para interiores de acabado semimate, de excelente poder cubritivo, resistente a la formación de hongos, rápido secado y bajo olor. Se aplica sobre mampostería, revoque, yeso, papel, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Usos	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	12 a 14 m ² por Litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Color	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /Litro.
Plaviconcolor	Tintimetría de 2024 colores en el sistema Plaviconcolor 2.
Secado	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 4 a 6 horas. Secado final a las 24 horas.
Limpieza y dilución	No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	1, 4, 10 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca.
Imprimación	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador Sellador al agua con la dilución apropiada según instrucciones. Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido Plástico al agua, dejar secar; lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador Sellador sobre los sectores reparados. En superficies a repintar, eliminar con espátula y/o cepillo las partes flojas o descascaradas previo a la aplicación de Fijador. Eliminar hongos con agua lavandina, enjuagar; dejar secar y aplicar Fijador. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar Plavicon Enduido Plástico sobre las mismas, dejar secar; lijar y limpiar antes de aplicar el acondicionador de superficies.
Recomendaciones previas a la aplicación	Recuerde que el rodillo/pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo si fuere necesario. Es conveniente mezclar el contenido de varios envases si fueron coloreados con el agregado de entonadores universales.
Aplicación	Eximia Interiores se aplica a pincel o rodillo en dos manos sin diluir dejando secar entre manos. No diluir con más de 5 % de agua para asegurar el espesor de película adecuado.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.32 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	82.0 ± 3.0 uk (unidades krebs)
pH:	9 ± 0.5
Sólidos:	55.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762