



LATEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES MATE

PLAVIPINT INTERIOR EXTERIOR

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

76

Descripción	Látex para interiores y exteriores de acabado mate.
Características	Látex de buen poder cubritivo, resistente a la formación de hongos y rápido secado.
Usos	Se aplica en exteriores / interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	10 a 12 m ² por Litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Color preparado	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /Litro.
Secado	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final a las 24 horas.
Limpieza y dilución	No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Latas de 1, 4, 10 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasicidad dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Imprimación y Aplicación	<p>En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto.</p> <p>En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En ese caso lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua para neutralizar la alcalinidad del sustrato. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo).</p> <p>En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas, aplicar Plavicon Sellador Multiuso y dejar secar; seguir instrucciones del mismo.</p> <p>Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador; acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados.</p> <p>En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso).</p> <p>Eliminar hongos y algas con agua lavandina diluida, enjuagar; dejar secar y aplicar Plavicon Fijador: Plavipint Interior / exterior se aplica a pincel, rodillo o soplete, en dos manos sin diluir dejando secar entre manos.</p>
Recomendaciones	<p>De ser necesario nivelar imperfecciones no mayores a 1mm en exteriores, es conveniente realizarlas utilizando Plavicon Enduido Exterior.</p> <p>Es conveniente mezclar el contenido de varios envases pigmentados para obtener un color uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar.</p>

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1,35 ± 0,03 g/cm ³
Viscosidad:	95,0 ± 3,0 uk (un. krebs) a 25°C
pH:	8,5 ± 0,5
Sólidos:	45,0 ± 1,0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón. Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Inhalación prolongada: ventilar. Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com