



BARNIZ MARINO CON FILTRO ULTRAVIOLETA EXTREMO

PLAVICON BARNIZ ULTRAMARINO

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS) **I02**

Descripción	Barniz sintético alquídico con flitros UV de terminación brillante.
Características	Barniz Sintético Ultramarino para interiores y exteriores de excelente terminación formulado a partir de resinas de primera calidad y filtros absorbedores de rayos ultravioleta de uso extremo. que le confiere máxima duración y resistencia al sol y agente climáticos Su óptimo acabado de alto brillo le confiere gran resistencia a la intemperie realzando la belleza de las maderas sin deteriorarse.
Usos	Especialmente formulado para pintar sobre superficies de madera expuestas a la intemperie.
Rendimiento	10 a 14 m ² /Litro y por mano según tipo y absorción de la superficie.
Color	Incoloro. Puede ser entonado con Entonadores Universales.
Secado	Al tacto 6 horas. Secado final a las 24 horas.
Limpieza y dilución	Las herramientas se limpian con aguarrás mineral de calidad que también puede ser utilizada como diluyente.
Presentación	500 cm ³ , 1, 4 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	En todos los casos, las superficies a pintar deben estar firmes, secas y limpias. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado), grasitud o pintura dejándola firme y seca. Eliminar restos de pintura mal adheridos. Si fuera necesario utilizar removedor de pinturas. Superficie nueva: Lijar previamente en el sentido de la veta, limpiar y aplicar Plavicon Barniz Ultramarino diluido al 50% con aguarrás mineral de primera calidad y dejar secar. Superficie barnizada: En superficies deterioradas intentar lijar y si fuera necesario eliminar el barniz existente con removedor, limpiar y dejar secar antes de aplicar el barniz.
Aplicación	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Superficie nueva: Aplicar el Barniz Ultramarino a pincel, rodillo o soplete en dos o tres hasta cuatro manos dejando secar cada vez, siempre respetando la dirección de la veta. Para optimizar el acabado es conveniente lijar suavemente entre manos. Superficie barnizada: Si la superficie está en buenas condiciones, lijar suavemente y aplicar a pincel el barniz Marino sin diluir en dos o tres hasta cuatro manos. Dejar secar entre manos.
Recomendaciones	Aplicar en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación antes que ésta seque. Evite aplicar Plavicon Barniz Ultramarino en sectores expuestos en forma directa al sol y en días muy calurosos ya que puede perjudicar la película aplicada por la veloz evaporación de los solventes.
Recomendaciones de seguridad	Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla con filtro para vapores orgánicos.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 0.90 ± 0.03 g/cm³
Viscosidad: 68 ± 3.0 uk (unidades krebs) 25°C
Sólidos: 50 ± 2.0 %

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Nº de ONU : **I263**

Producto inflamable Clase 3 de 2º categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO2) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762